



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPOLOGÍA: Botas piel nobuck engrasada en ISO EN 20345:2022+A1:2024

ACTIVIDAD: Industrial y multifunción

CORTE: Piel nobuck engrasada hidrofugada de grosor 2.2mm

FORRO: Drytex de secado rápido con esponja de 6mm.

LENGÜETA: Piel nobuck y mesh tanto en el exterior como en el interior de la bota (esponja: 6mm)

CIERRE: Cordones pasados entre tiras de nylon y ojales de plástico.

CONTRAFUERTE: De una cara y rebajado de 1mm

PUNTERA: Composite diseñada por Oriocx para ofrecer un buen calce y un aspecto de calzado urbano. Resistencia de 200 Julios.

PLANTILLA: Anti-perforación textil – 0 perforación.

SUELA: Compuesta de PU doble densidad.

PLANTILLA INTERIOR: Plantilla termo conformada de Foam, transpirable y absorbente del sudor

PESO: 600 gramos

TALLAS DISPONIBLES

EU: 36 - 48

EMPAQUETADO

1 CAJA = 1 Par

1 CARTÓN = 10 Pares

NORMA

EN ISO 20345:2022+A1:2024

DATOS - SUELA	ORIOCX	NORMA
Resistencia al impacto Altura libre en el impacto	15	≥14 mm
Resistencia a la compresión Altura libre tras 15.000N de compresión.	20,5	≥14 mm
Resistencia a la perforación con fuerzas superiores a la norma	SIN PERFORAR	SIN PERFORAR
Absorción de impactos en el talón	26	≥20 J
Espesor de la suela	9,3	>4 mm
Resistencia al desgarró	10,0	>8 kN/m
Resistencia a la abrasión (perdida de volumen)	70	<150 mm ³
Hidrolisis Crecimiento de la hendidura en mm tras 30.000 flexiones.	0,6	<4 mm
Resistencia a hidrocarburos (%)	+0,4	≤12 %
Capacidad antiestática En ambiente seco (megaohms).	0,2	0.1<V<1000 MΩ
Capacidad antiestática En ambiente húmedo (megaohms).	2,4	0.1<V<1000 MΩ
Coeficiente de resistencia al deslizamiento		
Coeficiente de resistencia al deslizamiento en cerámica	0,36	≥0.32
Coeficiente de resistencia al deslizamiento en acero	0,19	≥0.18

DATOS – MATERIAL DE CORTE	ORIOCX	NORMA
Grosor de material de corte empleado Se ha empleado Piel Rectificada.	2.2 mm	≥1.5 mm
Resistencia al desgarró	68	>60
Permeabilidad al vapor de agua	6.2	>0.8 mg/cm ² .h
Vapor de agua facultativo	45	>15 mg/cm ²

DATOS – PLANTILLA INTERIOR	ORIOCX	NORMA
Grosor de la plantilla Plantilla de Confort	2.2 mm	≥2 mm
Abrasión de la plantilla (ciclos)	25.600 Seco 12.800 Húmedo	25.600 Seco 12.800 Húmedo