



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**TPOLOGIE:** Chaussure en cuir avec injection directe sur la tige.

**ACTIVITÉ:** Industrielle et multifonction.

**TIGE:** Cuir corrége d'une épaisseur de 2,2mm.

**DOUBLURE:** Mesh bleu collé avec mousse de 5mm.

**LANGUETTE:** Mesh respirant avec mousse de 4mm.

**FERMETURE:** Lacets passant dans des œillet métallique.

**CONTREFORT:** Simple fase, aminci de 1mm.

**EMBOUT:** Acier. Résistance à l'impact de 200J.

**SEMELLE:** Anti-perforation de acier.

**SEMELLE EXTÉRIEURE:** PU double densité.

**SEMELLE INTÉRIEURE:** Semelle thermoformée en foam, respirante et absorbant la transpiration.

**POIDS:** 590g.

### POINTURES DISPONIBLES

**EU:** 36 - 48

### EMBALLAGE

**1 BOÎTE** = 1 Paire

**1 CARTON** = 10 Paires



### NORME

EN ISO 20345:2022+A1:2024

| DONNÉES - SEMELLE                                                  |                                                       | ORIOCX                      | NORME                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'impact                                              | Hauteur libre lors de l'impact                        | 15,4                        | ≥14 mm                      |
| Résistance à compression                                           | Hauteur libre après compression de 15.000N.           | 17,0                        | ≥14 mm                      |
| Résistance à la perforation avec des forces supérieures à la norme |                                                       | SANS PERFORATION            | SANS PERFORATION            |
| Absorption des chocs au talon                                      |                                                       | 30,0                        | ≥20 J                       |
| Épaisseur de la semelle                                            |                                                       | 6,6                         | >4 mm                       |
| Résistance à la déchirure                                          |                                                       | 10,0                        | >8 kN/m                     |
| Résistance à la l'abrasion (perte de volume)                       |                                                       | 108,0                       | <150 mm <sup>3</sup>        |
| Hydrolyse                                                          | Croissance de la fissure en mm après 30.000 flexions. | 0,6                         | <4 mm                       |
| Résistance aux hydrocarbures (%)                                   |                                                       | +8,7                        | ≤12 %                       |
| Capacité antistatique                                              | En environnement sec (megaohms).                      | 0,2                         | 0.1<V<1000 MΩ               |
| Capacité antistatique                                              | En environnement humide (megaohms).                   | 0,2                         | 0.1<V<1000 MΩ               |
| Coeficiente de resistencia al deslizamiento                        |                                                       |                             |                             |
| Coefficient de résistance au glissement sur céramique              |                                                       | 0,41                        | ≥0.32                       |
| Coefficient de résistance au glissement sur acier                  |                                                       | 0,19                        | ≥0.18                       |
| DONNÉES – MATÉRIAU DE TIGE                                         |                                                       | ORIOCX                      | NORME                       |
| Épaisseur du matériau de tige utilisé                              | Cuir corrigé utilisé.                                 | 1.80 mm                     | ≥1.5 mm                     |
| Résistance à la déchirure                                          |                                                       | 66                          | >60                         |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                                     |                                                       | 9,0                         | >0.8 mg/cm <sup>2</sup> .h  |
| Vapeur d'eau facultative                                           |                                                       | 80,1                        | >15 mg/cm <sup>2</sup>      |
| DONNÉES – SEMELLE INTÉRIEURE                                       |                                                       | ORIOCX                      | NORME                       |
| Épaisseur de la semelle                                            | Semelle en acier                                      | 2.20 mm                     | ≥2 mm                       |
| Abrasion de la semelle (cycles)                                    |                                                       | 25.600 Sec<br>12.800 Humide | 25.600 Sec<br>12.800 Humide |

