



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPOLOGÍA: Botas piel nobuck con membrana HDRY en ISO EN 20345:2022+A1:2024

ACTIVIDAD: Jardinería y trabajos en el exterior donde haya agua.

CORTE: Piel nobuck engrasada de grosor 2/2.2 mm

FORRO: HDRY de impermeabilidad pegado a la parte anterior del corte para no dejar penetrar agua.

LENGÜETA: Nobuck hidrofugado de 2mm de grosor.

CIERRE: Cordones con bolsillo para guardarlos.

CONTRAFUERTE: De una cara y rebajado de 1mm

PUNTERA: Composite diseñada por Oriocx para ofrecer un buen calze y un aspecto de calzado urbano. Resistencia de 200 Julios.

PLANTILLA: Anti-perforación textil – 0 perforación.

SUELA: Compuesta de PU doble densidad.

PLANTILLA INTERIOR: Plantilla termo conformada de Foam, transpirable y absorbente del sudor

PESO: 580 gramos

TALLAS DISPONIBLES

EU: 37 - 48

EMPAQUETADO

1 CAJA = 1 Par

1 CARTÓN = 10 Pares

NORMA

EN ISO 20345:2022+A1:2024

DATOS - SUELA		ORIOCX	NORMA
Resistencia al impacto Altura libre en el impacto		16	≥14 mm
Resistencia a la compresión Altura libre tras 15.000N de compresión.		19	≥14 mm
Resistencia a la perforación con fuerzas superiores a la norma		SIN PERFORAR	SIN PERFORAR
Absorción de impactos en el talón		42.50	≥20 J
Aislamiento al frio según test GZHT90426045		CUMPLE	CUMPLE
Resistencia al desgarro		34	>8 kN/m
Resistencia a la abrasión (perdida de volumen)		90	<150 mm ³
Hidrolisis Crecimiento de la hendidura en mm tras 30.000 flexiones.		0	<4 mm
Resistencia a hidrocarburos (%)		+8	≤12 %
Capacidad antiestática En ambiente seco (megaohms).		0,4	0.1<V<1000 MΩ
Capacidad antiestática En ambiente húmedo (megaohms).		0,4	0.1<V<1000 MΩ
Coefficiente de resistencia al deslizamiento		0.70	≥0.5
Coefficiente de resistencia al deslizamiento en cerámica		0,33	≥0.32
Coefficiente de resistencia al deslizamiento en acero		0,19	≥0.18

DATOS – MATERIAL DE CORTE		ORIOCX	NORMA
Grosor de material de corte empleado Se ha empleado Piel Nobuck.		2 mm	≥1.5 mm
Resistencia al desgarro		68	>60
Permeabilidad al vapor de agua		10	>0.8 mg/cm2.h
Vapor de agua facultativo		80,9	>15 mg/cm2

DATOS – PLANTILLA INTERIOR		ORIOCX	NORMA
Grosor de la plantilla Plantilla de Confort		5 mm	≥2 mm
Abrasión de la plantilla (ciclos)		25.600 Seco 12.800 Húmedo	25.600 Seco 12.800 Húmedo

