



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPOLOGÍA: Zapato deportivo.

ACTIVIDAD: Multiuso, Industrial

CORTE: Rejilla Hidrofugada.

FORRO: Mesh de color Gris pegado con esponja de 5mm

LENGÜETA: Mesh transpirable con esponja de 4mm

CIERRE: Cordones.

CONTRAFUERTE: De una cara y rebajado de 1mm

PUNTERA: Composite diseñada por Oriocx. Resistencia de 200 Julios.

PLANTILLA: Antiperforacion textil - 0 perforación con tratamiento ESD.

SUELA: "ORIOCX 2D CONFORT PRO" de Caucho y Phylon antideslizante.

PLANTILLA INTERIOR: Plantilla termo conformada de Foam, transpirable y absorbente del sudor

PESO: 340 gramos en talla 41.

TALLAS DISPONIBLES

EU: 37 - 47

EMPAQUETADO

1 CAJA = 1 Par

1 CARTÓN = 10 Pares



NORMA

EN ISO 20345:2022+A1:2024

DATOS - SUELA	ORIOCX	NORMA
Resistencia al impacto Altura libre en el impacto	14,0	≥14 mm
Resistencia a la compresión Altura libre tras 15.000N de compresión.	15,5	≥14 mm
Resistencia a la perforación con fuerzas superiores a la norma	SIN PERFORAR	SIN PERFORAR
Absorción de impactos en el talón	30,3	≥20 J
Ancho de la suela	6,5	>4 mm
Resistencia al desgarró	9	>8 kN/m
Resistencia a la abrasión (perdida de volumen)	132	<150 mm ³
Hidrolisis Crecimiento de la hendidura en mm tras 30.000 flexiones.	0,7	<4 mm
Resistencia a hidrocarburos (%)	+8,7	≤12 %
Capacidad antiestática En ambiente seco (megaohms).	0,2	0.1<V<1000 MΩ
Capacidad antiestática En ambiente húmedo (megaohms).	0,2	0.1<V<1000 MΩ
Coeficiente de resistencia al deslizamiento		
Coeficiente de resistencia al deslizamiento en cerámica	0,50	≥0.32
Coeficiente de resistencia al deslizamiento en acero	0,34	≥0.18

DATOS – MATERIAL DE CORTE	ORIOCX	NORMA
Grosor de material de corte empleado Se ha empleado Rejilla Hidrofugada	1.5 mm	≥1.5 mm
Resistencia al desgarró	60	>60
Permeabilidad al vapor de agua	0,9 mg	>0.8 mg/cm2.h
Vapor de agua facultativo	15mg/cm2	>15 mg/cm2

DATOS – PLANTILLA INTERIOR	ORIOCX	NORMA
Grosor de la plantilla	2.20 mm	≥2 mm
Abrasión de la plantilla (ciclos)	25.600 Seco 12.800 Húmedo	25.600 Seco 12.800 Húmedo

