



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**TIPOLOGÍA:** Zapato deportivo.

**ACTIVIDAD:** Multiuso, Industrial

**CORTE:** Rejilla Hidrofugada.

**FORRO:** Mesh de color Gris pegado con esponja de 5mm

**LENGÜETA:** Mesh transpirable con esponja de 4mm

**CIERRE:** Cordones.

**CONTRAFUERTE:** De una cara y rebajado de 1mm

**PUNTERA:** Composite diseñada por Oriocx. Resistencia de 200 Julios.

**PLANTILLA:** Antiperforacion textil - 0 perforación

**SUELA:** Compuesta de Caucho y material phylon con una buena densidad para conseguir ligereza y comodidad.

**PLANTILLA INTERIOR:** Plantilla termo conformada de Foam, transpirable y absorbente del sudor

**PESO:** 340 gramos en talla 41.

### TALLAS DISPONIBLES

EU: 37 - 47

### EMPAQUETADO

1 CAJA = 1 Par

1 CARTÓN = 10 Pares



NORMA

EN ISO 20345:2022+A1:2024

| DATOS - SUELA                                                           | ORIOCX       | NORMA                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Resistencia al impacto<br>Altura libre en el impacto                    | 14,0         | ≥14 mm               |
| Resistencia a la compresión<br>Altura libre tras 15.000N de compresión. | 15,5         | ≥14 mm               |
| Resistencia a la perforación con fuerzas superiores a la norma          | SIN PERFORAR | SIN PERFORAR         |
| Absorción de impactos en el talón                                       | 30,3         | ≥20 J                |
| Ancho de la suela                                                       | 6,5          | >4 mm                |
| Resistencia al desgarró                                                 | 9            | >8 kN/m              |
| Resistencia a la abrasión (perdida de volumen)                          | 132          | <150 mm <sup>3</sup> |
| Hidrolisis<br>Crecimiento de la hendidura en mm tras 30.000 flexiones.  | 0,7          | <4 mm                |
| Resistencia a hidrocarburos (%)                                         | +8,7         | ≤12 %                |
| Capacidad antiestática<br>En ambiente seco (megaohms).                  | 0,2          | 0.1<V<1000 MΩ        |
| Capacidad antiestática<br>En ambiente húmedo (megaohms).                | 0,2          | 0.1<V<1000 MΩ        |
| Coeficiente de resistencia al deslizamiento                             |              |                      |
| Coeficiente de resistencia al deslizamiento en cerámica                 | 0,50         | ≥0.32                |
| Coeficiente de resistencia al deslizamiento en acero                    | 0,34         | ≥0.18                |

| DATOS – MATERIAL DE CORTE                                                  | ORIOCX   | NORMA         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Grosor de material de corte empleado<br>Se ha empleado Rejilla Hidrofugada | 1.5 mm   | ≥1.5 mm       |
| Resistencia al desgarró                                                    | 60       | >60           |
| Permeabilidad al vapor de agua                                             | 0,9 mg   | >0.8 mg/cm2.h |
| Vapor de agua facultativo                                                  | 15mg/cm2 | >15 mg/cm2    |

| DATOS – PLANTILLA INTERIOR        | ORIOCX                       | NORMA                        |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Grosor de la plantilla            | 2.20 mm                      | ≥2 mm                        |
| Abrasión de la plantilla (ciclos) | 25.600 Seco<br>12.800 Húmedo | 25.600 Seco<br>12.800 Húmedo |

