



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPOLOGÍA: Zapato de piel nobuck en ISO EN 20345:2022+A1:2024

ACTIVIDAD: Multifunción, Industrial.

CORTE: Nobuck hidrofugada de grosor 2 mm

FORRO: Mesh bicolor pegado con esponja de 5mm

LENGÜETA: Mesh transpirable con esponja de 4mm

CIERRE: Cordones pasados entre tiras de nylon.

CONTRAFUERTE: De una cara y rebajado de 1mm

PUNTERA: Composite diseñada por Oriocx para ofrecer un buen calce y un aspecto de calzado urbano. Resistencia de 200 Julios.

PLANTILLA: Anti-perforación textil - 0 perforación con tratamiento ESD.

SUELA: "ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" de Caucho y Phylon antideslizante.

PLANTILLA INTERIOR: Plantilla termo conformada de Foam, transpirable y absorbente del sudor

PESO: 480 gramos

TALLAS DISPONIBLES

EU: 36 - 47

EMPAQUETADO

1 CAJA = 1 Par

1 CARTÓN = 10 Pares



NORMA

EN ISO 20345:2022+A1:2024

DATOS - SUELA	ORIOCX	NORMA
Resistencia al impacto Altura libre en el impacto	14	≥14 mm
Resistencia a la compresión Altura libre tras 15.000N de compresión.	15.5	≥14 mm
Resistencia a la perforación con fuerzas superiores a la norma	SIN PERFORAR	SIN PERFORAR
Absorción de impactos en el talón	30,3	≥20 J
Espesor de la suela	6,5	>4 mm
Resistencia al desgarró	9	>8 kN/m
Resistencia a la abrasión (perdida de volumen)	129	<150 mm ³
Hidrolisis Crecimiento de la hendidura en mm tras 30.000 flexiones.	0,6	<4 mm
Resistencia a hidrocarburos (%)	+8,7	≤12 %
Capacidad antiestática En ambiente seco (megaohms).	0,2	0.1<V<1000 MΩ
Capacidad antiestática En ambiente húmedo (megaohms).	0,2	0.1<V<1000 MΩ
Coeficiente de resistencia al deslizamiento		
Coeficiente de resistencia al deslizamiento en cerámica	0,41	≥0.32
Coeficiente de resistencia al deslizamiento en acero	0,20	≥0.18

DATOS – MATERIAL DE CORTE	ORIOCX	NORMA
Grosor de material de corte empleado Se ha empleado Piel Rectificada.	2 mm	≥1.5 mm
Resistencia al desgarró	60	>60
Permeabilidad al vapor de agua	8.8	>0.8 mg/cm2.h
Vapor de agua facultativo	73.2	>15 mg/cm2

DATOS – PLANTILLA INTERIOR	ORIOCX	NORMA
Grosor de la plantilla Plantilla de confort	5 mm	≥2 mm
Abrasión de la plantilla (ciclos)	25.600 Seco 12.800 Húmedo	25.600 Seco 12.800 Húmedo