



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPOLOGÍA: Zapato piel serraje en ISO EN 20345:2022+A1:2024.

ACTIVIDAD: Multifunción

CORTE: Piel serraje hidrofugado de grosor 1,8mm

FORRO: Mesh de color naranja pegado con esponja de 5mm

LENGÜETA: Serraje en el exterior y mesh en el interior con esponja de 6mm

CIERRE: Cordones pasados entre agujeros perforados.

CONTRAFUERTE: De una cara y rebajado de 1mm

PUNTERA: Composite diseñada por Oriocx para ofrecer un buen calce y un aspecto de calzado urbano. Resistencia de 200 Julios.

PLANTILLA: Anti-perforación textil - 0 perforación con tratamiento ESD.

SUELA: Compuesta de PU doble densidad.

PLANTILLA INTERIOR: Plantilla con tratamiento ESD, transpirable y absorbente del sudor

PESO: 390 gramos

TALLAS DISPONIBLES

EU: 36 - 48

EMPAQUETADO

1 CAJA = 1 Par

1 CARTÓN = 10 Pares

NORMA

EN ISO 20345:2022+A1:2024

DATOS - SUELA		ORIOCX	NORMA
Resistencia al impacto Altura libre en el impacto		16	≥14 mm
Resistencia a la compresión Altura libre tras 15.000N de compresión.		20.5	≥14 mm
Resistencia a la perforación con fuerzas superiores a la norma		SIN PERFORAR	SIN PERFORAR
Absorción de impactos en el talón		25	≥20 J
Espesor de la suela		8.7	>4 mm
Resistencia al desgarró		kN/m	>8 kN/m
Resistencia a la abrasión (perdida de volumen)		62	<150 mm ³
Hidrolisis Crecimiento de la hendidura en mm tras 30.000 flexiones.		mm	<4 mm
Resistencia a hidrocarburos (%)		+0.4	≤12 %
Capacidad antiestática En ambiente seco (megaohms).		MΩ	0.1<V<1000 MΩ
Capacidad antiestática En ambiente húmedo (megaohms).		2.4 MΩ	0.1<V<1000 MΩ
Coeficiente de resistencia al deslizamiento			
Coeficiente de resistencia al deslizamiento en cerámica		0,52	≥0.32
Coeficiente de resistencia al deslizamiento en acero		0,23	≥0.18

DATOS – MATERIAL DE CORTE		ORIOCX	NORMA
Grosor de material de corte empleado Se ha empleado Piel Serraje.		1,8 mm	≥1.5 mm
Resistencia al desgarró		69.9	>60
Permeabilidad al vapor de agua		8.8	>0.8 mg/cm2.h
Vapor de agua facultativo		73.2	>15 mg/cm2

DATOS – PLANTILLA INTERIOR		ORIOCX	NORMA
Grosor de la plantilla Plantilla de confort		4 mm	≥2 mm
Abrasión de la plantilla (ciclos)		25.600 Seco 12.800 Húmedo	25.600 Seco 12.800 Húmedo

